

FM

PROQUIFERMA,S.L.

Sostres, 17 local 1° - 08024 BARCELONA

Teléfono: 34 93.285.01.62

Teléfono y fax. 34 93.284.89.99

e-mail:info@proquiferma.com

www.proquiferma.com

TP-055

85 cm

Tapón universal

Flujo: 21 l/min.

BOMBA FABRICADA DE HDPE

Se usan especialmente en pequeños trasvases en las industria QUÍMICA para llenado de pequeños bidones y muestras.

Consultar tabla de resistencia química

TP-056

Flujo:6,5 l/min

35 cm

BOMBA FABRICADA DE HDPE

Se usan especialmente en pequeños trasvases en las industria QUÍMICA para llenado de pequeños bidones y muestras.

Consultar tabla de resistencia química

RESISTENCIA QUÍMICA DEL HDPE:

*** RESISTENTE**

+CONDICIONAL

X NO RESISTENTE

Ácidos débiles : *

Ácidos fuertes : *

Ácidos oxidantes : X

Ácalis débiles : *

Álcalis fuertes : *

Sales (soluciones) : *

Halógenos : X

Hidrocarburos alifáticos : *

Hidrocarburos clorados : +

Alcoholes : *

Ésteres : *

Cetonas : *

Éteres : +

Aldehidos : +

Aminas : *

Ácidos orgánicos : *

Hidrocarburos aromáticos : +

Petróleo y derivados : +

Aceites minerales : *

Grasas y aceites : *

Hidrocarburos insaturados clorados: X

